

Asuso NL Hartöl – Wachs

Anwendungsgebiete:

Wachspflegemittel zum Behandeln von geölten Oberflächen, Holz, Stein, Kork, im Innenbereich

Eigenschaften:

- Wirkstoff und Aromatenfrei
- hoch vergilbungsbeständig
- gute Eindringtiefe
- elastisch Hart
- wasserabweisend, weitgehend beständig gegen Haushaltschemikalien und Alkohol und betont den Behaglichkeitseffekt des Naturstoffes Holz
- leichtes und blasenfreies Verarbeiten
- wohngesund, offenporig, diffusionsfähig,
- frei von elektrostatischer Aufladung (Stauballergiker!)
- Spielzeugsicher nach DIN EN 71-3
- Speichel und Schweißsecht nach DIN 53160

Inhaltsstoffe:

Hartöl - Wachs ist eine Kombination aus Pflanzenölen, Balsamharzen, natürlichen Wachsen (Karnaubawachs), gelöst in Isoparaphin (Wundbenzin – Reinheit nach DAB).

Untergrundvorbehandlung:

Als Schutz bestens geeignet für mit NL Hartöl geölte Flächen. Bei der Verarbeitung muss die Raumtemperatur mindestens 15° C betragen. Die Fläche muss saugfähig, intakt, einwandfrei geschliffen, trocken, sauber, Silikon und Staubfrei sein. Auf rohes oder geöltes Holz einmal unverdünnt auftragen - Stirnseiten satt! Gleichmäßig auftragen, da sonst Flecken entstehen können. Achtung bei zu dickem Auftrag kann es zu Trocknungsverzögerung mit Geruchsbildung kommen. Wenn Parkett geölt wurde und Hartöl-Wachs als Erstpflege verwendet wird, ist keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung notwendig.

Verarbeitung:

- Rolle (4mm Mohair), Pinsel, Spritzen
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit NL Verdünner oder Terpentinersatz reinigen.
- Mit dem Produkt benetzte Tücher, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden, deshalb alle Tücher etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. mit Wasser tränken und entsorgen.

Verbrauch:

50 -80 ml/m² pro Auftrag, abhängig von der Auftragsart und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Vor Gebrauch gut aufrühren

Trockenzeiten:

- Nach 24 Stunden begehbar/belastbar.

- nach 6 - 14 Tagen ausgetrennt und dann mit Teppich/ Textilien belegt werden.
(Die Trockenzeiten beziehen sich auf optimale klimatische Bedingungen)

Reinigung und Pflege:

- Die Fläche in den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen, nicht feucht wischen und keine Reinigungs- und Pflegemittel verwenden.
- Nur mit NL Öl-Wischpflege reinigen und pflegen.
- Stark strapazierte Teilflächen (Laufwege und Türdurchgänge) bei Bedarf mit NL Holzpflegeöl auffrischen. (Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die technischen Merkblätter und die Pflegeanweisung nach DIN 18356)

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit:

- 0,75ltr., 3ltr., 5ltr., 25ltr. Gebinde
- In ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate haltbar.
- Kühl und trocken lagern

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest - nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten.

Hierzu das Sicherheitsdatenblatt zu NL Hartöl –Wachs beachten!

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden