

Produktbeschreibung

abriebfeste und hervorragend zu reinigende seidenmatte Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft. Durch die hohe Strapazierfähigkeit bestens geeignet für Küchen, Bäder sowie Treppenhäuser oder öffentliche Gebäude.

Verwendungszweck

trockene, feste und tragfähige Untergründe wie [Raufaser](#)- und [Vliestapeten](#), [Glasgeweben](#), Mauerwerke, Putze und Altanstriche.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss vor dem Anstrich trocken, sauber (Fett-, Ruß- und Staubfrei) und tragfähig sein. Vor der Verarbeitung alles gründlich reinigen und ggf. lose Teile entfernen. Stark saugende Untergründe sind mit **Farbklecks24Tiefengrund/ Tiefengrundkonzentrat** zu grundieren. Risse und Fehlstellen sind mit einem geeigneten [Acryl](#) oder einer Spachtelmasse zu schließen. Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender Reinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Eine absperrende Grundbeschichtung mit einer Isolierfarbe auftragen.

Verarbeitung

Streichen, Rollen, Airless-Spritzen. Material vor Gebrauch gut umrühren. Auf rauen, strukturierten Untergründen ist je nach Struktur und Saugfähigkeit die Beschichtung mit 5 % Wasser zu verdünnen und dünn auszurollen. Die notwendige Wasserzugabe ist durch einen Probeanstrich festzustellen.

Airless: Spritzwinkel: 50° Düse: 517 / 0,43 mm - 525 / 0,63 mm Druck: 180 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mindestens + 5° C.

Beschichtungsaufbau:

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit Farbklecks24 Latexfarbe unverdünnt oder max. 5 % Wasser verdünnt. Um eine ideal geschlossene und damit strapazierfähige Oberfläche zu erhalten, empfehlen wir einen 2. Anstrich

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Wasser

Trockenzeit

Nach 6 Stunden überstreichbar (+20 °C /65 % rel. Luftfeuchte). Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur verzögert sich die Trockenzeit.

Verbrauch

Ca. 150 ml/m² je Beschichtung auf glattem Untergrund. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

TECHNISCHE DATEN

Nassabrieb: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis: H10- Klasse: 2 bei 7 m²/l
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
Dichte: ca. 1,32 g/cm³
Glanzgrad: seidenmatt

Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.

Inhaltsstoffe

Polystyrolacrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Kreide, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel MIT/BIT

HINWEIS

Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Bei Airless-Spritzauftrag Farbe gut aufrühren und durchsieben. Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-Merkblatt 25).

KENNZEICHNUNG

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Giscode BSW10

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Farbklecks24 Handels-GmbH

Carl-Schurz-Straße 6
66953 Pirmasens
Tel.: 063311452725
E-Mail: info@farbklecks24shop.de
www.Farbklecks24shop.de





Latexfarbe

Gefahrenhinweise gemäß CLP

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-on. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Farbklecks24 Handels-GmbH
Carl-Schurz-Straße 6
66953 Pirmasens
Tel.: 063311452725
E-Mail: info@farbklecks24shop.de
www.Farbklecks24shop.de



Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.