



FLOETROL

OPTIMIERT WASSERVERDÜNNBARE FARBEN

Eigenschaften

FLOETROL verbessert die Streicheigenschaften und den Verlauf von wasserbasierten Farben bei nicht optimalen Verarbeitungsbedingungen. Es modifiziert wasserbasierte Farben, so dass sich diese, ähnlich wie Kunstharzfarben, verarbeiten lassen. FLOETROL verlängert die "offene Zeit" und lässt Farbe von „unten nach oben“ trocknen. So wird die Trocknungszeit verkürzt und Streich- bzw. Pinselmarkierungen verhindert. Es erzeugt ein spritzähnliches Finish bei Pinsel- und Rollenverarbeitung und erhält im Unterschied zur Wasserverdünnung die hohe Qualität der Farbe. Verändert Farbton und Glanz nicht. Ermöglicht bis zu 30% Zeitersparnis bei großen Flächen.

Einsatzgebiete

Additiv für alle wasserverdünnbaren bzw. wasserbasierten Anstrichsysteme (außer Klarlacke):

- Acryl-Grundierungen / (Holz-) Acryl-Lasuren
- Acryllacke (Vorversuch bei Hochglanzlacken)
- Dispersionsfarben / Innenwandfarben
- Dispersionslasuren / Dispersionssilikanstriche
- optimiert Farben für Kreativ-Techniken (Wickel-, Wisch-, Schwamm- oder Lasurtechniken)

FLOETROL ermöglicht ansatzfreies Streichen großer Flächen, schnelles und müheloses Streichen großer Flächen. Es ist ein Additiv für Acryl-Malerspachtel (höhere Geschmeidigkeit, schnellere Durchtrocknung, glattere Oberfläche, auf Null ausziehbar).

Als Spritzzusatz ermöglicht es eine Spritzdruckreduzierung um ca. 20% und erhöht die Lebensdauer der Pumpe, reduziert Wartungs- und Ersatzteilkosten (Düsen, Dichtungen, Nadel und Ventile) in Airless-Pumpen. Vermindert Düsenverstopfung und Pistolenverklebung bei Becher-Spritzpistolen. Verbessert das Spritzbild und gewährleistet bessere (Kanten-) Abdeckung. Verlängert die Lebensdauer der gesamten Ausrüstung und ermöglicht es, wasserbasierte Farben wie Ölfarben zu spritzen.

Charakteristik

Kurzbeschreibung	Additiv zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit wasserverdünnter Anstriche und Spachtelmassen
Aussehen	weiß
Lösungsmittel	Wasser
spez. Gewicht bei 18°C	ca. 1,1 g/ cm ³
Gebindegrößen	1 Liter, 2,5 Liter, 15 Liter
Lagerfähigkeit	mind. 3 Jahre
Lagerbedingungen	frostfrei im geschlossenen Originalgebinde; Anbrüche auf den Kopf stellen
Flammpunkt	> 61°C
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt
Eignung	für Acryl-Primer / -Lacke / -Lasuren; Dispersions-Farbe; Dispersions-silikat-Farbe; Acryl-Spachtelmasse
Verarbeitungsbedingungen	max. 25°C Untergrundtemperatur, keine direkte starke Sonneneinstrahlung
Werkzeug	Holzstab oder Bohrmaschine mit Mischstab
Verdünnung	ausschließlich unverdünnt anwenden; Werkzeuge können mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden
Zugabemenge	je nach Qualität der Farbe und Verarbeitungsbedingungen: bis max. 15 Vol.-% Pinsel oder Rolle: ca. 70ml bis 150ml/l Farbe Becher-Spritzpistole: mind. 50 ml, max. 100 ml / l Farbe Airless-Spritzen: 100 ml / l Farbe Spezialtechniken: bis 500 ml / l Farbe
Trocknungszeit bei 20°C	entsprechend der Angaben der Farbhersteller

Anwendung:

Vorbereitung

FLOETROL gründlich aufrühren. Zu streichende Flächen reinigen, undurchlässige oder nicht haftenden Anstriche entfernen. Untergrund fachgerecht vorbereiten.

Empfehlungen vor der Anwendung

Optimale Zugabemenge ermitteln: Ausgewählte Farbe auf Testfläche mit

- 1.) 0% FLOETROL
- 2.) 5% FLOETROL
- 3.) 10% FLOETROL
- 4.) 15% FLOETROL

vermischen und auftragen. Mischung mit bester Streichbarkeit und bestem Verlauf auswählen.

Anwendung

notwendige Menge FLOETROL in kleinen Teilen nach und nach der Farbe zugeben und sorgfältig einmischen. Gemisch aus Farbe und FLOETROL ist lagerfähig, neigt aber zum Absetzen und muss vor der erneuten Entnahme sorgfältig aufgerührt werden.

FLOETROL und Farbe trocknen schnell und sind normalerweise nach 4 Stunden überstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge: mit warmem Wasser und Seife oder mildem Haushaltsreiniger.

Eingetrocknete Farbe mit FLOETROL muss mit Abbeizmittel (z.B. OWATROL DILUNETT) entfernt werden.

ERGIEBIGKEIT je nach Untergrund und Ergiebigkeit der Farbe: bis zu 18 m²/l	WERKZEUG Pinsel Fellrolle Farbspritzgeräte	VERARBEITUNGS- TEMPERATUR +35°C +5°C	TROCKNUNGSZEIT 2 bis 4 STUNDEN ÜBERSTREICHBAR nach 4 STUNDEN	WERKZEUGE REINIGEN MIT WASSER und SEIFE
---	---	---	--	--

STAND: MÄRZ 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.