



SANIXYL

bis zu 10 Jahre lang wirksam

FUNGIZID / INSEKTIZID GEGEN INSEKTEN, TERMITEN UND BLÄUE

EIGENSCHAFTEN

- • Insektizid und Fungizid zur vorbeugenden und bekämpfenden Behandlung
- • Mehrfachschutz: gegen Termiten und gegen Bläue
- • einfache Anwendung, gebrauchsfertig, ausgezeichnetes Eindringvermögen
- • nicht fettend, farb- und geruchlos, nicht brennbar
- • wässrige Lösung - geruchlos

EINSATZGEBIETE

Befallenes oder nicht befallenes Holz im Innenbereich: senkrechte und waagrechte Untergründe (Paneele, Treppen, Parkett, Möbel...)

Befallenes oder nicht befallenes Nadelholz im Außenbereich: senkrechte Untergründe (Fassadenverkleidungen, Tür- und Fenstereinfassungen...)

Wirksam für die Einsatzklassen 1, 2 und 3a

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Anwendung auf bloßem, trockenem, sauberem, entstaubtem, abgebeiztem oder abgeschliffenem Holz, das keine Spuren einer früheren Beschichtung mehr aufweist.

Bei befallenen Holz: Holzteile mit großem Querschnitt ausbohren, bearbeiten*** oder befallene und bröckelnde Stellen mit einer Messingbürste bearbeiten.

*** Es wird empfohlen, zu stark beschädigte Stellen, die nicht mehr ausreichend tragfest und widerstandsfähig sind, zu verstärken oder zu ersetzen.

EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG

Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz tragen. Behandlung nicht in der Nähe einer Wärmequelle durchführen. Nicht für Bienenstöcke anwenden. Produkt vor der Anwendung schütteln. Der Anwendungsbereich muss gut belüftet sein.

ANWENDUNG

• Bei neuem und nicht befallenen Holz: reichlich aufstreichen, bis der Untergrund gesättigt ist oder mit einem Gartensprühgerät aufsprühen, wobei die Düse so eingestellt sein muss, dass kein Sprühnebel erzeugt wird. Stirnflächen intensiv behandeln.

• Bei befallenen Holz: ausbohren und bearbeiten (wurmstichige Bereiche entfernen). Zu stark beschädigte Bereiche verstärken oder ersetzen. Bei Holz mit geringem Querschnitt bis zur Sättigung aufstreichen, insbesondere auf den Stirnflächen.

• Bei stark befallenen Holz: Löcher in versetzter Anordnung bohren, bei Holz mit großem Querschnitt alle 20 cm, bei geringerem Querschnitt alle 40 cm, dann SANIXYL einspritzen. Zum Schluss die Oberfläche bestreichen.

Anwendung im Tauchverfahren auf Anfrage möglich.

Anm.: Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen.

FUNKTIONEN

Vorbeugend:

- Insekten: Holzbock, Nagekäfer, Splintholzkäfer, Termiten
- Braunfäule- und Bläuepilze (Bläue auf bereits verbautem Holz).

Bekämpfend:

- Insekten: Holzbock, Nagekäfer, Termiten**. Beseitigt alle Insekten tiefenwirksam und verhindert Neubefall.

**Bei Termiten muss die Bekämpfung durch einen qualifizierten Fachmann erfolgen, der unbedingt den Boden und die Wände mitbehandeln muss. Je nach Befallzustand muss von Termiten befallenes Holz ggf. ersetzt werden.

TROCKNUNG UND ÜBERSTREICHBARKEIT

Vollständig durchgetrocknet in 24-48 Stunden bei normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen.

Kann nach 4 Stunden mit einem lösungsmittelhaltigen Überzug überstrichen werden oder mit einem Überzug auf Wasserbasis, sobald das Produkt griffest getrocknet ist.

SANIXYL ist nicht fettend und kann nach Durchtrocknung mit Durieu/Owatrol-Schutzprodukten überstrichen werden. Kompatibel mit allen Ein- oder Zweikomponentenanstrichen.

(1) Bei fachmännischer Anwendung gemäß Datenblatt hat SANIXYL eine vorbeugende Schutzwirkung gegen Insekten von bis zu 10 Jahren.

CHARAKTERISTIK

<ul style="list-style-type: none">• Aussehen• Wirkstoffe • Dichte bei 18°C• Verarbeitungstemperatur• Gebindegrößen• Lagerfähigkeit • Sicherheitshinweise	nach Trocknung farblos Cypermethrin <0,10% m/m – Propiconazol < 0,05% m/m – IPBC <0,05% m/m – Tebuconazol <0,05% m/m 1,00 ± 0,05 +5°C bis +35°C 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter 3 Jahre. Aufbewahrung im verschlossenen Originalgebinde. Frostempfindlich. Reversibles Produkt: sollte das Produkt gefrieren, muss es lediglich geschüttelt werden, um seine volle Wirksamkeit wieder zu erlangen. siehe Sicherheits-Datenblatt und Verpackungsaufschrift gemäß den geltenden Gesetzen
UNTERGRUND	Art, Qualität, Verwendung, Zustand, Behandlung und Vorbereitung des Holzes entsprechend den geltenden Normen. Empfehlung: prüfen, ob der Untergrund für eine Konservierungsbehandlung auf Wasserbasis geeignet ist.
EINSATZ	Die Bedingungen und Vorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. Anwendung nicht möglich bei Umgebungstemperaturen unter + 5°C oder über + 35°C.
WERKZEUG	Einspritzen unter Druck, Pinsel, Aufsprühen mit Gartensprühgerät, Tauchbehandlung (auf Anfrage)
VERDÜNNUNG	SANIXYL ist pur ohne Verdünnung oder Vermischung mit einem anderen Produkt anzuwenden.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Werkzeuge direkt nach der Anwendung mit Wasser reinigen.
ERGIEBIGKEIT	Vorbeugend: 5 m ² /Liter Bekämpfend: 3 m ² /Liter Die Ergiebigkeit kann je nach Oberflächenzustand, Saugfähigkeit des Untergrunds und Anwendungstechnik variieren.

Unser technischer Service steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

ERGIEBIGKEIT Vorbeugend: Ca. 5 m ² /l Bekämpfend: Ca. 3 m ² /l	WERKZEUG Pinsel, Einspritzen unter Druck, Fellrolle, Tauchen Sprühgerät	VERARBEITUNGS- TEMPERATUR +35°C +5°C	TROCKNUNGSZEIT 24 – 48 Stunden	WERKZEUGE REINIGEN MIT WASSER
---	--	---	--	---

Stand: April 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

<p>Hergestellt in Frankreich von:</p> <p>PRODUIT DURIEU S.A.</p> <p>BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com</p>	<p>Vertrieb für Deutschland und Österreich:</p> <p>innoskins GmbH</p> <p>Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de</p>
--	--

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

