

DEMIDÉKK Öljetäckfärg

Produktbeschreibung

Typ

Sehr witterungsbeständig, White Sprit lösliche Ölfarbe für Holz im Außenbereich.



Besondere Merkmale und Nutzen

Gute Farbstabilität und lange Wartungsintervalle. Das Produkt enthält wirksame Filmkonservierungsmittel, die zur Verringerung des Schimmelwachstums auf der Holzoberfläche beitragen.

Entwickelt und geprüft unter extremen Wetterbedingungen. Das Ergebnis ist eine robuste Ölfarbe mit einem hohen UV Schutz und lange Renovierungsintervalle.

Empfohlener Anwendungsbereich

Besonders geeignet für verwitterte Substrate mit hoher Feuchtigkeitsbelastung.

Empfohlen für neues grundiertes, vorher gebeizt oder gestrichenes Holz im Außenbereich. Kann auch auf korrosionswiderstandsfähigem Metall verwendet werden.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask



JOTUN Penselvätt

Produktdaten

Verpackungsgrößen

Weiß: 3 und 10 Liter.
Base: 2,7 und 9 Liter.

Farbtöne

Fertigfarbtöne: Weiß.

Glanzgrad

40-55 seidenmatt

Generischer Typ

Thixotrope, auf Alkydöl basierende Farbe. Enthält Lichtschutz.

Festkörpervolumen

62 ± 2 Volumen% (Weiß)

Spezifisches Gewicht

1.3 (Weiß)

Flammpunkt

62 °C

VOC für gebrauchsfertige Mischung

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 300 g/l. Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist es wichtig die ausreichende Menge an Farbe auf Kanten und ebene Oberflächen aufzutragen, min. 3 Anstriche (100 µm trockene Schichtstärke). Scharfe Kanten runden. Denken Sie an die Beschichtung der Hirnhölzer. Führen Sie einen Probeanstrich durch. Kann nicht mit anderen Farbprodukten gemischt werden. Ölzusätze dürfen nicht zugefügt werden. Das Produkt unverdünnt verwenden.

Voranstriche mit teer-/mineralöhlhaltiger-Farbe kann zu Verfärbungen des Deckanstrichs führen. Leinöl/Öle im Untergrund können Blasen und Abplatzungen verursachen. Auf noch nicht ganz trockenen Anstrichen kann Sonne das Austrocknen der Oberfläche und Blasen verursachen. Anstriche auf feuergeschützten Fassaden können Salzausscheidungen/-ausflockungen verursachen.

Basen werden über **Jotun Multicolor** abgetönt. Der Inhalt von Gebinden aus verschiedenen Produktionen und verschiedenen Farbmischsystemen kann zu Farbtonunterschieden führen. Maßnahmen zur Vermeidung von Farbtonunterschieden:

- Mischen Sie Gebinde mit verschiedenen Produktionsnummern miteinander. Gut durchrühren. Die Produktionsnummer finden Sie nach den Buchstaben SZ oder SV auf dem Etikett auf der Vorderseite der Dose.
- Es ist vorteilhaft, dieselbe Chargennummer für einen bestimmten Bereich zu verwenden. Durch das Verwenden eines anderen Gebindes ab der Hälfte einer Fassade oder eines bestimmten Bereichs erhöht sich die Möglichkeit eines sichtbaren Farbtonunterschieds.
- Werden Gebinde über verschiedene Abtönmaschinen getönt und/oder zu verschiedenen Zeiten, dann kann es zu Farbtonunterschieden kommen. Bitte beachten Sie dies, wenn sie dieselbe deckende Farbe/Lasur/Öl für dasselbe Projekt nachkaufen müssen.
- Wenn Sie sichtbare Unterschiede feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Großhändler.

Auftragsverfahren

Aufstreichen oder Rollen und Aufstreichen. Beschichten Sie reichhaltig und gleichmäßig.

Anwendungsdaten zum Airless-Spritzen

Düsengröße	0.46 mm (0.018")
Spritzwinkel	65–80°
Düsendruck	15 MPa (150 kg/cm ²)

Das Produkt darf nur von professionellen Verarbeitern gespritzt werden.

Reinigung der Malerwerkzeuge

JOTUN Penseilrens und Wasser.

Verdünnung

Soll nicht verdünnt werden. Nicht mit Öl-Additiven mischen.

Ergiebigkeit (pro Anstrich) und Schichtdicke

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m ² /Liter)	Schichtdicke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen, ungehobelte Hölzer:	6 – 9	111 – 167	69 – 103
Empfohlen, gehobelte Hölzer:	9 – 13	77 – 111	48 – 69

Bedingungen während des Auftrags

Luft- und Oberflächentemperatur müssen während des Anstrichs über -5 °C betragen.

Steichen Sie nicht, wenn die Gefahr von Niederschlag oder Regen besteht. Warten Sie bis der Untergrund trocken ist und der Anstrich trocknen kann.

- Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.
- Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft, im Falle eines Temperaturabfalls kann dies zu Kondensation führen.
- Stehende Luft verzögert das Trocknen und kann ein höheres Kondensationsrisiko darstellen.
- Niedrige Temperatur und Kondensation können zu einer unzureichenden Filmbildung/-härtung führen.

Wo Kondensation möglich ist, sollte man daher den Anstrich frühzeitig beenden.

Trocknungszeiten

Trockenzeit ist abhängig von Oberflächentemperatur (min. -5°C), Saugverhalten, Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung. Einige dunkle Farben können mehr Zeit zum Trocknen benötigen. Nächste Schicht innerhalb von 14 Tagen, für beste Haftung zwischen den einzelnen Schichten, auftragen.

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Untergrundtemperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C

Staubtrocken	6-8 Std.	12-16 Std.	1-2 Tage	3 Tage
Überstreichbar nach	24 Std.	48 Std.	4 Tage	> 1 Woche

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Runden Sie die scharfen Kanten ab.

Untergrund	Behandlung
Neues Holz:	Behandeln Sie neues Holz vor oder unmittelbar nach der Installation. Frisches Holz, das länger als 4 Wochen nicht behandelt wurde, sollte mit JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens und einer Wurzelbürste gereinigt werden. Tragen Sie VISIR Oljegrønning pigmentert EU/JOTUN Tregunning Klar auf das rohe Holz auf. Die Grundierung muss gründlich mit dem Pinsel eingearbeitet werden. 3-4 Anstriche satt nass-in-nass auf die Hirnholzflächen auftragen. Decklack: DEMIDEKK Oljetäckfärg . Neues, gehobeltes Holz: 3 Anstriche. Neues, ungehobeltes Holz: 2 Anstriche.
Holz mit intaktem Altanstrich:	Sollte mit JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens gereinigt werden. Lose, verwitterte und vergraute Holzteile sowie Altanstriche bis auf tragfähigen Grund entfernen/abschleifen. Glänzende und glatte Oberflächen anschleifen. Mit Leinöllasur, Leberöl- oder Leinölfarbe ohne Zusätze von Zinkoxidpigmenten vorbehandelte Oberflächen müssen bis auf das rohe Holz gereinigt werden. Decklack: DEMIDEKK Oljetäckfärg . Zuvor behandelte: 2 Anstriche. Bei nicht intaktem Altanstrich das rohe Holz einmal Grundieren mit VISIR Oljegrønning pigmentert EU/JOTUN Tregunning Klar , dann zwei Deckanstriche auftragen.
Metall:	Zink und verzinkte Oberflächen mit JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens (1:5) waschen and mit klarem Wasser nachspülen. Decklack: 2 Anstriche DEMIDEKK Oljetäckfärg .

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung

Flüssige Farbe darf nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen. Entsorgen Sie flüssige Farbe bei einem zugelassenen örtlichen Recyclinghof bzw. bei den Sammelstellen für Lacke und Farben.



Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4.

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Kontaktinformation

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel: +49 40 85 19 60
info@jotun.de
jotun.decorative.de@jotun.com
<http://www.jotun.de>

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.