

SYCOFIX® Alleskönner Spezialspachtel

Verwendung

SYCOFIX® Alleskönner Spezialspachtel ist optimal geeignet zum Verspachteln und Glätten von allen mineralischen Untergründen wie z.B. Fassaden-, Wand- und Deckenflächen aus Kalk -, Zement- und Gipsputz, Kunstharzputze, Faserzementplatten, Beton und Mauerwerk, glasierten Fliesen, Ölsockel und ähnlichen nichtsaugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich. **SYCOFIX® Alleskönner Spezialspachtel** ist auch im Nassbereich wie in Duschkabinen und Bädern einsetzbar.

Eigenschaften

- hervorragende Haftfestigkeit
- spannungsarm und rissfrei in allen Schichtstärken
- auf Null ausziehbar
- schleif-, filz- und überstreichbar
- hoch kunstharzvergütet

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte, nicht festhaftende Anstriche und Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet. Lose Putze entfernen. Neue Putze müssen mindestens 14 Tage ausgehärtet sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** vorbereiten. Vor der Überspachtelung von alten und glasierten Fliesen sowie Ölsockel sind diese gründlich zu reinigen, so dass ein tragfähiger, sauberer und griffiger Untergrund entsteht. Dazu ist **SYCOFIX® Entfetter und Anlauger** optimal geeignet. Voranstriche oder Grundiermittel sind nicht erforderlich.

Applikation

Für eine optimale Verarbeitung nur saubere Anrührgefäße und sauberes, kaltes Wasser verwenden! 5 kg **SYCOFIX® Alleskönner Spezialspachtel** in 2,3 Liter Wasser einstreuen und kräftig umrühren, so dass eine geschmeidige, klumpenfreie Spachtelmasse entsteht. Die angerührte Spachtelmasse ist ca. 30 Minuten verarbeitbar und kann sofort in der gewünschten Schichtstärke aufgetragen werden. Die Trockenzeit beträgt ca. 24 Stunden in Abhängigkeit von Schichtstärke, Untergrund- und Umgebungstemperatur. Bei der Überspachtelung von Wandfliesen ist die angerührte Spachtelmasse zunächst in den Fliesenfugen vorzuspachteln. Anschließend kann die vollflächige Verspachtelung der Wandfliesen mittels Glättkelle erfolgen. Sollten sich nach Trocknung der verspachtelten Fläche noch Fliesenfugen abzeichnen, so ist nach Trocknung der ersten Spachtelschicht (ca. 12 Std.) ein zweiter Spachtelauftrag erforderlich. Vorhandene Unebenheiten können nach ca. 50 Minuten durch feuchtes Nachglätten oder Filzen beseitigt werden. Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von + 5 °C liegen. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Abbindezeit. Nachfolgearbeiten wie Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten sind in üblicher Arbeitstechnik möglich. Vor Nachfolgearbeiten ist eine Grundierung der Spachtelschicht nicht erforderlich. Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

SYCOFIX® Alleskönner Spezialspachtel

Ergiebigkeit

1,1 kg Pulver ausreichend für ca. 1 m² bei 1mm Schichtstärke

Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Hinweise

Enthält Portlandzement



Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Einatmen von Staub vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen internationalen Vorschriften.

GISCODE ZP1

Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

Besonderer Hinweis

SYCOFIX® Alleskönner Spezialspachtel ist nicht für den Dauernassbereich geeignet!

Verpackung

5-kg-Sack (4 St./VE)
EAN-Code: 4015005906059

20-kg-Sack (1 St./VE)
EAN-Code: 4015995906066

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.