

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Für weisse, scheuerbeständige, matte Anstriche auf Innenwandflächen wie Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Gipskartonplatten, Rohfaser und Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier.

Werkstoffart

Scheuerbeständige Einschichtfarbe nach DIN EN 13 300 Nassabriebklasse 2

Eigenschaften

Wasserverdünnbar, nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Kl. 2, lösemittelfrei, geruchsarm, umweltverträglich, superelegante, geschmeidige, spritzfreie Verarbeitung, hochergiebig, schneeweiss, diffusionsfähig und einmalig deckend.

Werte nach DIN EN 13 300

Nassabriebklasse 2 –entspricht scheuerbeständig DIN 53778
Kontrastverhältnis Kl. 1 bei 6,5 m²/l –entspricht 150-170 ml/m²
Glanzgrad:matt
Maximale Korngrösse: fein

Farbtöne

Weiss -Abtönbar mit handelsüblichen Abtönfarben

Lagerung

Kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde gut verschliessen.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren

Es kann gestrichen, gerollt und gespritzt (auch airless) werden.

Verbrauch

Je nach Lack und gewünschter Viskosität.

Anstrichaufbau

Nachentsprechender, fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes (siehe oben), genügt meist ein Anstrich mit Farbklecks24 DOPPELDECKER LEF.

Farbtöne

Weiss -Abtönbar mit handelsüblichen Abtönfarben

Verdünnungsmittel

Nur Wasser

Untergründe und Vorbehandlung

Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die beider VOB, Teil C, DIN 18363 unter Abs. 3.1.1 genannten Punkte zu achten.

Mineralische Putze

Feste, normal saugende Putze können ohne Vorbehandlung beschichtet werden.

Auf porösen, stark saugenden oder sandenden Flächen erfolgt ein Grundanstrich mit Farbklecks24 TIEFGRUND LF.

Gipshaltige Fertigputze

Glatte Oberflächen anschleifen, entstauben und mit Farbklecks24 TIEFGRUND LH grundieren.

Gipskartonplatten

Alle Platten mit TIEFGRUND LH grundieren.

Kalksandstein-und Ziegelmauerwerk

Im Innenbereich Beschichtung ohne Vorbehandlung.

Beton

Trennmittlrückstände, sowie kreidende oder sandende Substanzen entfernen. Anschließend mit Farbklecks24 TIEFGRUND grundieren.

Tragfähige Altanstriche

Können ohne Vorbehandlung überarbeitet werden. Glänzende Oberflächen vor dem Überstreichen anrauhern.

Nicht tragfähige Altanstriche

Mechanisch entfernen. Kreidende, saugende und sandende Flächen mit Farbklecks24 TIEFGRUND grundieren.

Leimfarbenanstriche

Gründlich abwaschen, Grundierung mit Farbklecks24 TIEFGRUND.

Ungestrichene Präge-, Relief-und Rohfasertapeten

Können ohne Vorbehandlung überstrichen werden.

Nikotin-und Wasserflecken

Fachgerechte Reinigung.

Schimmelbefallene Flächen

Schimmelbefall durch Abbürsten und Abwaschen entfernen. Behandlung mit Schimmelentferner-Produkten und anschließende Beschichtung.



Trockenzeiten

Unter Normalbedingungen (20°C und 65 % Luftfeuchte)
Oberflächentrocken: nach 60 Minuten
Überstreichbar: nach 8 Stunden
vollbelastbar: nach 3 Tagen

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren. In den Pausen Arbeitsgeräte in der Farbe aufbewahren oder mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung).

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.

Farbklecks24 Handels-GmbH
Carl-Schurz-Straße 6
66953 Pirmasens
Tel.: 063311452725
E-Mail: farbklecks24@t-online.de
www.Farbklecks24shop.de

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

