

Produktbeschreibung

Spezial-Grundierung zur Verfestigung und Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrunds für kreidende, sandende und stark saugende Untergründe vor nachfolgenden Beschichtungen mit Silikonharz Fassadenfarben.

Verwendungszweck

auf trockenen, festen und tragfähigen Untergründen wie Putze, Spachtelmassen, Betonflächen sowie Kalksandstein-Mauerwerk

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss vor dem Anstrich trocken, sauber (Fett-, Ruß- und Staubfrei) und tragfähig sein. Vor der Verarbeitung alles gründlich reinigen und ggf. lose Teile entfernen.

Verarbeitung

Streichen, bürsten und spritzen

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mindestens + 5° C.

Beschichtungsaufbau:

Die Grundierung ist vor dem Gebrauch gut zu schütteln. Ein satter, gleichmäßiger Auftrag mit Farbklecks24 Silikonharz Grundierung unverdünnt. Stark saugende Untergründe 2 x nass in nass streichen. Es darf keine glänzende Schicht entstehen

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Wasser

Trockenzeit

Nach 12 Stunden überstreichbar (+20 °C /65 % rel. Luftfeuchte).
Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur verzögert sich die Trockenzeit.

Verbrauch

Ca. 100 ml/m² je Beschichtung auf glattem Untergrund. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Farbklecks24 Handels-GmbH

Carl-Schurz-Straße 6
66953 Pirmasens
Tel.: 063311452725
E-Mail: info@farbklecks24shop.de
www.Farbklecks24shop.de

TECHNISCHE DATEN

Farbe: transparent, bläulich
Viskosität: wasserdünn
Basis: Acrylat-Hydrosol
pH-Wert: 8-9

Inhaltsstoffe

Styrol-Acrylat-Hydrosol, Siliconharz, Wasser, Konservierungsmittel und Additive

HINWEIS

Neue mineralische Untergründe insbesondere Putzflächen (MG P II; P III) erst nach ausreichender Abbindung und Trocknung frühestens nach 14 Tagen, besser jedoch nach 4 Wochen beschichten. Je nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch noch längere Zeit beanspruchen. Bei mangelnder Abbindung besteht Gefahr von Kalkausblühungen. Dies wird durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm eher unterbunden. Hinweise Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker und Natursteine sorgfältig abdecken.

KENNZEICHNUNG

Giscode: BSW10

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Entsorgung Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Gefahrenhinweise gemäß CLP

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49 221 16893850

